

QUALITY CERTIFICATE

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
P.O.Box 5101 Riyadh 11422
Kingdom of Saudi Arabia



شركة هادو الجـودة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
ص. ب 5101 الرياض 11422
المنطقة العربية السعودية

Customer name :

Test results of actual chemical analysis for each heat.

Issuing date:

DESCRIPTION OF GOODS :

09.03.2022
PRIME STEEL SLABS

Certificate no. :
Sales Order no. :

1115570730
3998180

رقم الشهادة :
رقم امر البيع :

SLAB No	Heat no.	SPECIFICATION		DIMENSIONS		Net Weight (MT)	C	Mn	S	P	Si	Al	N	Nb	V	Ti	Cu	Ni	Cr	Mo	B	CA	item
		Standard	Steel Grade	Thickness (mm)	Width (mm)																		
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	23.50	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0364	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0364	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0364	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0364	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0364	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0364	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	19.56	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0030	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	19.56	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0030	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0030	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0030	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0030	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1034	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1034	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1034	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1034	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	19.57	0.1034	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10

The test records are available for inspection at:
Quality Department, M/S. Saudi Iron and Steel Company
P.O.Box 10053, Madinat Al - Jubail Al - Sinyah 31961, Saudi Arabia

QUALITY CERTIFICATE

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
P.O.Box 5101 Riyadh 11422
Kingdom of Saudi Arabia



شركة هادو الجبودة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
ص. ب. 5101 الرياض 11422
الملكة العربية السعودية

Customer name : XXXXXXXXXX

Test results of actual chemical analysis for each heat.

Issuing date:

DESCRIPTION OF GOODS :

09.03.2022
PRIME STEEL SLABS

Certificate no. :
Sales Order no. :

1115570730
3998180

رقم الشهادة :
رقم امر البيع :

SLAB No	Heat no.	SPECIFICATION		DIMENSIONS		C	Mn	S	P	Si	Al	N	Nb	V	Ti	Cu	Ni	Cr	Mo	B	CA	item
		Standard	Steel Grade	Theoretical	Width																	
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1506	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205082	2205082	SAE J403	1017	220	1500	0.1979	0.4170	0.0066	0.0113	0.1600	0.0328	0.0058	0.0000	0.0017	0.0011	0.0145	0.0108	0.0141	0.0026	0.0000	0.0004	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0384	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0384	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0384	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0384	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0384	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205295	2205295	SAE J403	1017	220	1500	0.1984	0.3800	0.0060	0.0068	0.1780	0.0384	0.0046	0.0000	0.0008	0.0010	0.0195	0.0115	0.0127	0.0017	0.0001	0.0010	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0010	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0010	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0010	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0010	0.0000	0.0004	10
2205296	2205296	SAE J403	1017	220	1500	0.1903	0.3870	0.0041	0.0064	0.1700	0.0542	0.0036	0.0000	0.0016	0.0013	0.0068	0.0066	0.0111	0.0010	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205297	2205297	SAE J403	1017	220	1500	0.1941	0.4040	0.0041	0.0069	0.1700	0.0422	0.0036	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0109	0.0006	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	0.1934	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	0.1934	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	0.1934	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	0.1934	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10
2205298	2205298	SAE J403	1017	220	1500	0.1934	0.3740	0.0041	0.0068	0.1580	0.0454	0.0035	0.0000	0.0015	0.0012	0.0050	0.0059	0.0093	0.0007	0.0000	0.0004	10

The test records are available for inspection at:
Quality Department, M/S. Saudi Iron and Steel Company
P.O.Box 10053, Madinat Al - Jubail Al - Sinyah 31961, Saudi Arabia